



Vejledning

St. Astier kalkmaling - dækkende til inden- og udendørs brug

St. Astier kalkmaling er et naturprodukt, der indeholder ren lufttørrende kalk, farvepulver (jernoxider) og ca. 2% organisk binder (for bedre vedhæftning og mindre afsmitning).

Kalkmaling dækker på kalk-, cement-, gipspuds eller finpuds, sandspartlede overflader, grundpapir, mursten, blokke og beton. Med kalkmaling elimineres/forebygges råd, skimmel og svamp – sundt hus og indeklima!

Forbehandling

Overfladen skal være ren og fri for jord, snavs, alger, imprægneringsmidler og oliepletter. Løstsiddende flader af eksisterende kalk eller emulsionsmaling skal fjernes.

NB! Overfladen skal forvandes med let vandspray med rent vand, så den fremstår mørk og fugtig, ikke våd, inden påføringen påbegyndes.

Blanding

Fyld spanden halvt op med vand. Tilsæt kalken under forsigtig omrøring med almindeligt piskeris, undgå støvdannelse. Rør indtil al kalken er klumpfri og opløst og hæld derefter vand op til den stiplede linje og rør igen til ensartet konsistens er opnået.

På grove eller meget sugende overflader bør første lag tilsættes 1/3 ekstra vand. Man kan med fordel blande kalkmalingen et døgn før brug.

Brugsvejledning

Kalkfarverne skal omrøres grundigt lige før brug og jævnlige under brug. Det er vigtigt at vente 12 timer mellem hvert lag, da det giver malingen den fornødne hærdeperiode.

- Malingen påføres med kalkkost eller pensel af god kvalitet
- Kalkmalingen må ikke påføres på glatte eller polerede og vandafvisende overflader
- Vent med at behandle pudsede eller spartlede overflader til disse er afhærdede
- Arbejd ikke i direkte sol eller i temperaturer under 8°C eller over 30°C, eller i perioder med meget høj luftfugtighed
- Beskyt mod stærk vind eller direkte sol, for at undgå for hurtig udtørring.
- Kalkfarverne er vaskbare, brug dog ikke rengøringsmidler

Forbrug

1 liter færdigblandet kalkmaling rækker til 6-8m².
2 lag anbefales normalt.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt i lukket emballage. Oprørt kalkfarve kan gemmes i op til et år i lukket emballage.

NB! Oprørt kalkfarve tåler ikke frost.

→ Gode råd

- Arbejd ikke i temperaturer under 8°C eller over 30°C eller i meget fugtigt miljø.
- Beskyt nykalkede områder fra direkte sol, tørrende vind og regn i 3 til 4 dage (længere i fugtigt vejr).
- Alle nypudsede overflader skal være afhærdede før de kalkes.
- Bland gerne kalkmalingen op dagen før brug, for at opløse farveoxiderne.
- Overfladen skal altid forvandes før kalkning. Brug almindeligt rent vand og påfør med en kalkkost/pensel eller en vandforstøver.
- Påfør med en kalkkost eller langhåret pensel af god kvalitet i korte, krydsende strøg. Ved indvendig brug kan kalkmalingen rulles på med malerulle.
- Stryk kalkmalingen ud på overfladen i tynde lag, men så alle små fordybninger eller revner fyldes.
- Rør jævnlige under påføringen med en rørepind eller piskeris
- 2 lag er almindeligvis tilstrækkeligt.
- Vent 12-24 timer mellem hvert lag.
- Ved arbejde på store områder skal kanter og overgange holdes fugtige så de ikke tørrer ud og danner synlige streger.
- Hold overfladen fugtig under arbejdet med let vandspray hvis det er nødvendigt.
- Der bør bruges tilstrækkeligt mandskab til at gennemføre store områder uden at danne tørre samlinger og overgange.
- Færdiggør altid hele vægge eller sammenhængende områder til hjørner, nedløbsrør eller lignende i en arbejdsgang for at undgå farveforskelle.

