

PROTOXSKIMMEL

Produktbeskrivelse

Version 4 - udarbejdet 17.12.2007

Produkttype:	Forebyggelse mod skimmelsvampe.
Anvendelsesområde:	Til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe på porøse overflader så som træ, murværk, beton, gips, eternitplader, tapet, skibsdæk m.v.
Leveringsform:	Brugsfærdig.
Emballagestørrelser:	2,5, 5, 10 og 25 liter plastdunke og 200 liter plasttromler.

Tekniske data

Indhold:	Aktivstof:	Propiconazol <0,5% 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat < 1,0%
Opløsningsmiddel:	Vand	
Bindemiddel:	Alkyd/acryl	
Lugt:	Lugtsvag.	
Forbrug:	0,15 - 0,50 l/m ² , afhængig af bunden.	
Tørretid:	Berøringstør: ca. 1-2 timer. Overmalbar: ca. 24 timer (v. 23°C, 60 % relativ fugtighed)	
Holdbarhed	1 år i uåbnet emballage.	
Massefylde:	1,0 g/ml	
Opbevaring:	Tæt tillukket og frostfrit.	
pH:	ca. 8	
Farve:	Hvidlig væske.	

Anvendelsesdata

Generelt:	Læs etiket og sikkerhedsdatablad grundigt, før produktet tages i brug.
Omrøring:	Indholdet omrøres før brug.
Krav til bunden:	Kan påføres en lettere opfugtet bund. Denne skal dog efter behandling udtørres indenfor max. 1 måned. Såfremt Protoxskimmel bruges udendøre skal overfladen efterbehandles med en pigmenteret og vandafvisende overfladebeskyttelse indenfor 1 måned.
Behandling:	Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, kan den angrebne overflade desinficeres ell. nedvaskes med BIOX, HYSAN eller PROTOX DESINFEKTION inden påføring af Protoxskimmel. Eventuelt kombineres med isafrensning, mekanisk afrensning, tørdamprensning eller lign. inden der behandles med PROTOXSKIMMEL. I indemiljøet bør det altid tilstræbes at en overflade angrebet af

skimmelsvampe afrenses til et renhedsniveau der mindst modsvarer det der forefindes på ikke skimmelsvampeangrebne overflader*. * ringe vækst – max. 10 skimmelkolonier på kontaktaftrykplader / MycoMeter <25.

I indemiljøet bør behandling begrænses til mindre overflader.

Efterbehandling:	Kan efterbehandles med de fleste overfladeprodukter efter optørring. Det er dog brugerens eget ansvar at afprøve produktet til den aktuelle opgave.
Fortynding:	PROTOXSKIMMEL er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
Påføring:	Med pensel eller rulle, ved sprøjtning eller dypning.
Anvendelsestemperatur:	> 5°C
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Sikkerhed og miljø

Generelt	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til sikkerhedsdatablad for produktet.
Ventilation	Sørg for tilstrækkelig luftskifte under udtørningsperioden.
MAL-kode Danmark	00-1 (1993)

Producent

Yderligere information og bestilling	Protox Aps Fabriksvej 19, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75504022 e-mail: info@protox.dk Hjemmeside: www.protox.dk
--------------------------------------	--

Produktbeskrivelsen er en vejledning i den korrekte brug af PROTOXSKIMMEL. Det er dog brugerens eget ansvar af afprøve produktet til den konkrete opgave. I tvivlstilfælde kontakt Protox ApS.