

LIP

Multibinder

Special polymerdispersion
der øger fleksibilitet og
vedhæftning

- ▶ Vand- og smudsafvisende
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Til fliseklæbere
- ▶ Til fugemasser
- ▶ Til spartelmasser

Anvendelsesområde

LIP Multibinder kan tilsættes **LIP fliseklæbere**, således at fliseklæben kan benyttes på vanskelige underlag så som gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner mm. Ved blanding af **LIP Multibinder i LIP Flydeklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb, LIP Naturstensklæb, LIP Multi Fliseklæb og LIP Multi Fliseklæb Let** øges fliseklæbens fleksibilitet og vedhæftning.

Afretningsslag (retningsgivende alder 2 uger). Støbte betonvægge og dæk (ældre end 2 mdr.). **LIP Multibinder** kan også tilsættes **LIP fugemasser**, hvor man ønsker større fleksibilitet og vedhæftning grundet bevægeligt underlag.

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningsslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med max. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på max. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmet overflade, cementbaserede vådrumspulver, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med **LIP Klinkerens/LIP Grundrens**. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med **LIP Primer 54** i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir.

Brugsanvisning

Forarbejdning af fuger: Den blandede masse fuges ud med f.eks. gummispartel, fugbræt eller flisebræt.



fugemørtler oprørt kun i vand. Følg flisefabrikanternes anvisning ved fugning af fliser og klinker.

Ved brug i forbindelse med **LIP fliseklæbere**, erstattes halvdelen af vandet med **LIP Multibinder**. Det færdigblandede produkt opnår en mere smidig konsistens end ved tilsætning af vand. Ved tilsætning af **LIP Multibinder** til fliseklæbere og fugemasser forlænges hærdetiden. Tilsætning af **LIP Multibinder** kan i sjældne tilfælde ændre farven på **LIP Fugemasser**.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Varmt vand er at foretrække.

Emballage

1, 2,5 og 10 liter plastdunk.
Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Flydende: Hvid.
Tør: Transparent.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. LIP garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugers arbejde forhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

De fugede flader afvaskes med en hård svamp. Fugemassen skal afvaskes inden udtørring på flisernes overflade, idet rengøringen af fliserne vanskeliggøres såfremt fugemassen når at udtørre. Fliser og klinker med åbne/porøse overflader som f.eks. teglstensklinker, matglaserede fliser, natursten etc. kan være uegnede til udfugning med farvede fugemasser.

Bemærk: Det anbefales at fugerne ikke efterstrøes ved iblanding af **LIP Multibinder**. Endvidere anbefales det at sammenhængende flader kun fuges med én blandingstype, idet fugemasse tilsat **LIP Multibinder** kan afvige en anelse i farven i forhold til

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10°C - +30°C
Fleksibilitet	LIP Multibinder + LIP Fliseklæb = S1* LIP Multibinder + LIP Multiklæb = S2* LIP Multibinder + LIP Multiklæb Let = S2* LIP Multibinder + LIP Flydeklæb = S2* LIP Multibinder + LIP Hurtighærdende = S2* LIP Multibinder + LIP Naturstensklæber = S2*
Forbrug	Væskeblanding til fugemasser: 1 del LIP Multibinder og 1 del vand. 5 kg LIP Fugemasse, ca. 0,65 liter LIP Multibinder og 0,65 liter vand. 5 kg LIP Klinkefuge, ca. 0,38 liter LIP Multibinder og 0,38 liter vand. 5 kg LIP Multifuge, ca. 0,50 liter LIP Multibinder og 0,50 liter vand. Væskeblanding til fliseklæb: 1 del LIP Multibinder og 1 del vand. 5 kg LIP Fliseklæb, ca. 0,55 liter LIP Multibinder og 0,55 liter vand. 5 kg LIP Multi Fliseklæb, ca. 0,75 liter LIP Multibinder og 0,75 liter vand. 5 kg LIP Multi Fliseklæb-hvid, ca. 0,70 liter LIP Multibinder og 0,70 liter vand. 5 kg LIP Multi Fliseklæb Let, ca. 1,68 liter LIP Multibinder og 1,68 liter vand. 5 kg LIP Hurtighærdende Fliseklæb, ca. 0,60 liter LIP Multibinder og 0,60 liter vand. 5 kg LIP Flydeklæb Let, ca. 0,88 liter LIP Multibinder og 0,88 liter vand. 5 kg LIP Naturstensklæb, ca. 0,60 liter LIP Multibinder og 0,60 liter vand. Der kan justeres med vand. Hvis større fleksibilitet ønskes kan vandet udelades. * LIP Multibinder ufortyndet.
Gangbar	Efter 1-2 døgn afhængig af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne
Fuld belastning	Efter 7 døgn ved 20°C
Lagring / Teknisk data	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage