

HÅRDVOKS-OLIE PIGMENTERET

Specielt velegnet til trægulve!

Pigmenteret



3040 Hvid transparent



3067 Lys grå transparent



3071 Honning transparent



3072 Rav transparent



3073 Terra transparent



3074 Grafit transparent



3075 Sort transparent



Produktbeskrivelse:

Transparent farvet, silkemat overflade, som kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grundning og mellem-slibning. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikro-porøs som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

Anbefalet brug:

Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret benyttes for at give en dekorativ og beskyttende behandling af træ. Også velegnet til gulve af massivt træ, parket og indvendige træpaneler samt til møbler og andre interiørdetaljer.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaoilie, tidselolie), voks, paraffin, jernoxid og organiske pigmenter, titandioxid (hvidpigmenteret), sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Aromatiseret mineralsk terpentiner (benzenfri). EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l. Detaljeret deklARATION på forespørgsel. Findes også på www.welinoco.com

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.90-0.95 g/cm³
Viskositet: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, toxtropisk
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve korn 120-150, møbler korn 180-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes). Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Transparent farve: Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, Gulvbørste, Fleece pude til påføring af olie (Hånd Pad Holder) eller mikrofiber-



rulle. Vær OBS på ensartet påføring på hele fladen. Tørretid: Ca. 24 timer ved god ventilation. Ønskes en mere intens farve gentages processen (dog max. 2 påføringer). Let farvet bejdse effekt: Indenfor 20 min. efter påføring, aftørres i åreretningen med en klud eller en hvid pad. Tørretid: ca. 24 timer ved god ventilation. Intensiv farve: Vi anbefaler Osmo Indfarvningsvoks. Vigtigt: Må maksimalt behandles 1 gang med Hårdvoks-olie Pigmenteret. Efter grundig tørring, følger slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoks-olie.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 24 timer under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 30 m²/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:

Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden. Til mørke/eksotiske træsorter som ex. Wenge, Merbau, Jatoba etc. anbefales Osmo Klarvoks. Foretag altid en prøve behandling på et mindre område. Anvendes Hårdvoks-olie Pigmenteret 3040 hvid skal dette også anvendes til anden behandling for at undgå gulning. Til kork overflader, som har en høj sugsevne, påføres olien i et ekstra tyndt lag. Beregn ekstra tørretid. OBS: Påfør max. ét tyndt lag med en klud i skabe og skuffer. VIGTIGT: Gulvet behandles max. én gang med Hårdvoks-olie Pigmenteret. Penselstrøg kan fjernes indenfor 30 min. efter påføring med tør Mikrofiberrulle. Efter grundig tørring påføres Osmo Hårdvoks-olie farveløs som slutbehandling.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når der sprayeres. Undgå indånding af spray eller dampe. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3040 Hvid transparent
3067 Lys grå transparent
3071 Honning transparent
3072 Rav transparent
3073 Terra transparent
3074 Grafit transparent
3075 Sort transparent

Indhold:

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 05/21