

# Ytong Fix Lim

## Brugsanvisning

Speciallim til injektion i sætningsrevner i porebeton, kalksandsten og andet murværk hvor man ønsker revnerne fyldt ud. Kan også anvendes til løse/skruk fliser.

**Forberedelse:** Hvis limen virker bundfældet eller på anden vis uhomogen er omrøring nødvendig. Det sker først ved længere tids henstand af limen.

**Fortynding:** Ytong Fix Lim leveres klar til brug, men kan om nødvendigt fortyndes med vand.

**Rengøring:** Valses, værktøj m.m. rengøres med varmt vand mens limen endnu er våd. Hærdet lim fjernes ved iblødsætning i varmt vand eller med sprit eller med acetone.

**Opbevaring:** Opbevares køligt (max. 20°C) i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.

**Emballage:** Limen findes i tuber á 300 ml til fugepistol og som dunk á 5 liter til injektionsanlæg.

**Sundhedsfareklasse:** Ingen

**Brandfareklasse:** Ingen

**MAL-kode:** Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad på [www.xella.dk](http://www.xella.dk)

Se detaljeret brugsanvisning på [www.xella.dk](http://www.xella.dk)

# Ytong Fix Lim

## Teknisk data

Speciallim til injektion i sætningsrevner i porebeton, kalksandsten og andet murværk hvor man ønsker revnerne fyldt ud. Kan også anvendes til løse/skruk fliser.

### Teknisk data

Type:	Vandbaseret akryldispersion
Farve:	Beige
Vægtfylde:	Ca. 1,1 kg/ltr
Viskositet (Brookf. RVF, 20 rpm):	Ca. 20.000 cP
Tørstof:	Ca. 68 %
pH:	Ca. 8
Holdbarhed, ved kølig opbevaring:	Min. 9 mdr. i uåbnet emballage

For yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad på [www.xella.dk](http://www.xella.dk)

Se detaljeret brugsanvisning på [www.xella.dk](http://www.xella.dk)

**Xella Danmark A/S** . Lysholt Allé 11 . DK-7100 Vejle . Tel: +45 75 89 50 66 . [www.xella.dk](http://www.xella.dk)

**YTONG**